

UDC 677.151.014/.016



# 中华人民共和国国家标准

GB 5883—86

---

## 苎麻回潮率、含水率试验方法

Testing method of moisture regain and  
moisture content of ramie fiber

1986-01-21 发布

1986-10-01 实施

---

国家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 苎麻回潮率、含水率试验方法

Testing method of moisture regain and  
moisture content of ramie fiber

UDC 677.151.014  
/016

GB 5883—86

本标准为测定生苎麻、精干麻（包括无油精干麻）、水麻及油麻回潮率或含水率的试验方法。凡生产、验收和交货中提请检验时均按照本标准试验。

### 1 取样

按照GB 5881—86《苎麻理化性能试验取样方法》规定进行。

### 2 试验条件

可在一般大气条件下进行。

### 3 试验周期

可根据生产需要进行周期性试验，每批试验不少于一次。

### 4 试验仪器

#### 4.1 玻璃仪器

- a. 高型称量瓶:  $\phi 40\text{ mm} \times 70\text{ mm}$ ;
- b. 玻璃干燥器: 180 mm。

#### 4.2 称量仪器

- a. 精密分析天平: 感量万分之一克;
- b. 二等工业天平: 感量百分之一克。

#### 4.3 加热烘干设备

电热恒温干燥箱。

技术参数	参考型号
温度控制范围: $50^\circ \sim 150^\circ\text{C}$ ;	Y 801A 型
灵敏度: $\pm 1^\circ\text{C}$ 。	Y 802A 型

### 5 试验方法

#### 5.1 生苎麻（原麻）化学成分定量分析中测定回潮率或含水率的方法

##### 5.1.1 试样准备

在已混合均匀的麻样中，随机抽取，做成单个重约 5 g 的试样，共 3 个。

##### 5.1.2 试验步骤

将试样分别放于已知重量的称量瓶中并在精密分析天平上精确称重，置于  $105 \sim 110^\circ\text{C}$  的电热恒温干燥箱中烘至恒重（先后两次重量差不超过后一次重量的 0.02%），取出迅速放于干燥器中冷却  $30 \pm 5\text{ min}$ ，分别精确称取麻样与称量瓶的总重量并记录。

#### 5.2 单独测定回潮率、含水率的方法

##### 5.2.1 试样准备