



中华人民共和国国家标准

GB/T 22660.1—2008

氟化锂化学分析方法 第 1 部分：试样的制备和贮存

Chemical analysis methods of lithium fluoride—
Part 1: Preparation and storage of test samples

2008-12-29 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 22660《氟化锂化学分析方法》分为 8 部分：

- 第 1 部分：试样的制备和贮存；
- 第 2 部分：湿存水含量的测定 重量法；
- 第 3 部分：氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法；
- 第 4 部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 5 部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 6 部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第 7 部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；
- 第 8 部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法。

本部分为 GB/T 22660 的第 1 部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：多氟多化工股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：湖南有色氟化学有限责任公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分主要起草人：薛旭金、师玉萍、施秀华、王建萍、卜法见、刘慈军、朱亮、黎志坚、赵利梅、连明霞。

氟化锂化学分析方法

第 1 部分:试样的制备和贮存

1 范围

GB/T 22660 的本部分规定了氟化锂的原始试样和干燥试样的制备和贮存。

本部分适用于氟化锂的原始试样和干燥试样的制备和贮存。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 22660 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

3 试样的制备和贮存

3.1 实验室试样

采用 GB/T 6679 中规定的方法制备和贮存实验室试样。

3.2 原始试样的制备

供某些几何特性测定,供某些物理和物理化学性质的试验,以及供湿存水分的测定。取约 300 g 实验室试样(3.1)将其放入密封容器中贮存,该容器的容量以几乎能被试样充满为宜。

3.3 干燥试样的制备

供化学实验、某些几何特性的测定以及某些物理和物理化学试验。

3.3.1 试样研磨

将试样研磨过筛直至全部都通过 75 μm 筛孔为止,充分混合。

3.3.2 设备

3.3.2.1 试验筛:孔径为 75 μm 。用不引入待测杂质元素的材料制成。

3.3.2.2 研钵:用刚玉或玛瑙制成。

3.3.2.3 电烘箱:自然对流通风,能控制温度 110 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

3.3.3 操作步骤

3.3.3.1 将约 100 g 实验室试样(3.1)通过试验筛(3.3.2.1),将筛上残留的颗粒放在研钵(3.3.2.2)中研磨,并再次过筛,过筛的料加在前面所筛得的料中仔细混匀。反复研磨,过筛,混匀,直至所有样品全部通过筛子为止。

3.3.3.2 将试料(3.3.3.1)放入铂皿中,置于电烘箱(3.3.2.3)中,控制温度 110 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,干燥 2 h。从烘箱中取出铂皿置于干燥器中冷却。

3.3.3.3 将干燥的试料(3.3.3.2)贮存在密闭的容器内,要求该容器的容积刚好完全被试样充满为宜。

4 容器标记

容器应贴有标签,标明下列内容: