



中华人民共和国国家标准

GB/T 1927.14—2022

代替 GB/T 1938—2009

无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 14 部分：顺纹抗拉强度测定

Test methods for physical and mechanical properties of small clear wood specimens—Part 14: Determination of tensile strength parallel to grain

(ISO 13061-6:2014, Physical and mechanical properties of wood—
Test methods for small clear wood specimens—
Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain, MOD)

2022-07-11 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 1927《无疵小试样木材物理力学性质试验方法》的第 14 部分。GB/T 1927 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：试材采集；
- 第 2 部分：取样方法和一般要求；
- 第 3 部分：生长轮宽度和晚材率测定；
- 第 4 部分：含水率测定；
- 第 5 部分：密度测定；
- 第 6 部分：干缩性测定；
- 第 7 部分：吸水性测定；
- 第 8 部分：湿胀性测定；
- 第 9 部分：抗弯强度测定；
- 第 10 部分：抗弯弹性模量测定；
- 第 11 部分：顺纹抗压强度测定；
- 第 12 部分：横纹抗压强度测定；
- 第 13 部分：横纹抗压弹性模量测定；
- 第 14 部分：顺纹抗拉强度测定；
- 第 15 部分：横纹抗拉强度测定；
- 第 16 部分：顺纹抗剪强度测定；
- 第 17 部分：冲击韧性测定；
- 第 18 部分：抗冲击压痕测定；
- 第 19 部分：硬度测定；
- 第 20 部分：抗劈力测定；
- 第 21 部分：握钉力测定。

本文件代替 GB/T 1938—2009《木材顺纹抗拉强度试验方法》，与 GB/T 1938—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了术语和定义（见第 3 章）；
- 更改了试样尺寸要求及示意图（见 6.1.1 和 6.1.2, 2009 年版的 5.2）；
- 增加了生长轮较宽树种的试样制作要求（见 6.1.4）；
- 增加了“试件可以是气干材和/或生材”，并规定了达到平衡含水率的判断方法（前后两次间隔 8 h）（见 6.2）；
- 更改了试样加载速度（见 7.3, 2009 年版的 6.3）；
- 增加了试样密度测定（见 7.5）；
- 更改了试样含水率范围（见第 8 章, 2009 年版的第 7 章）；
- 增加了试验结果记录与报告的具体内容（见第 9 章）；
- 更改了木材顺纹抗拉强度试验记录表（见附录 A, 2009 年版的附录 A）。

本文件修改采用 ISO 13061-6:2014《木材物理力学性质 无疵小试样试验方法 第 6 部分：顺纹抗

拉强度的测定》。

本文件与 ISO 13061-6:2014 的技术差异和主要原因如下：

——更改了“术语和定义”，以确保术语的专业性和统一性；

——增加了图 1，有利于了解试样；

——与 ISO 13061-6:2014 规定试材尺寸和形状不同，主要为试样有效部分尺寸长度为 60 mm，厚度为 4 mm~10 mm，因 GB/T 1938—2009 版尺寸规定较为合理，但未设定范围。

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 14 部分：顺纹抗拉强度测定》；

——增加了附录 A“木材顺纹抗拉强度试验记录表”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本文件起草单位：安徽农业大学、南京林业大学、国际竹藤中心、浙江世友木业有限公司、厦门明红堂工艺品有限公司、久盛地板有限公司、国际竹藤中心安徽太平试验中心、安徽省产品质量监督检验研究院。

本文件主要起草人：徐斌、江泽慧、张耀丽、吴自成、岳祥华、吕黄飞、李京亚、陈龙、黄灿、金文杰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1980 年首次发布为 GB/T 1938—1980，1991 年第一次修订，2009 年第二次修订；

——本次为第三次修订，调整为 GB/T 1927 的第 14 部分。

引 言

木材物理力学性质试验方法标准在木材科学研究、教学、木材检验、木结构设计、木材加工生产等方面应用广泛,是木材行业重要的基础标准。1980年,我国发布了木材物理力学性质试验方法第一版国家标准(GB/T 1927~GB/T 1943),1991年和2009年分别进行了两次修订。近年来,随着木材科学技术的发展,国际标准化组织(ISO)对ISO 3129:2012《木材 无疵小试样木材物理力学试验取样方法和一般要求》进行了修订,对ISO 3130:1975《木材 物理力学试验含水率测定》、ISO 3131:1975《木材 物理力学试验密度测定》等15项试验方法国际标准进行了整合修订。基于此,为与国际标准接轨,本次对我国木材物理力学性质试验方法国家标准进行第3次修订,将分散的22个试验方法标准整合调整为GB/T 1927的分部分文件,在修订中采纳了最新版本的国际标准。

GB/T 1927旨在建立无疵小试样木材的物理力学性质的试验方法,拟由21个部分构成。

- 第1部分:试材采集。目的在于描述开展无疵小试样木材物理力学性质试验的试材采集方法。
- 第2部分:取样方法和一般要求。目的在于确立适用于开展无疵小试样木材物理力学性质试验方法时需要遵守的试样锯解、截取方法和一般要求。
- 第3部分:生长轮宽度和晚材率测定。目的在于描述无疵小试样木材的生长轮宽度和晚材率的测定方法。
- 第4部分:含水率测定。目的在于描述无疵小试样木材的含水率的测定方法。
- 第5部分:密度测定。目的在于描述无疵小试样木材在相应含水率下的密度、气干密度、绝干密度和基本密度的测定方法。
- 第6部分:干缩性测定。目的在于描述无疵小试样木材的径向、弦向干缩性和体积干缩性的测定方法。
- 第7部分:吸水性测定。目的在于描述无疵小试样木材6 h、24 h和最大吸水率的测定方法。
- 第8部分:湿胀性测定。目的在于描述无疵小试样木材的径向、弦向湿胀性和体积湿胀性的测定方法。
- 第9部分:抗弯强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的抗弯强度的测定方法。
- 第10部分:抗弯弹性模量测定。目的在于描述无疵小试样木材的抗弯弹性模量的测定方法。
- 第11部分:顺纹抗压强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的顺纹抗压强度的测定方法。
- 第12部分:横纹抗压强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的横纹抗压比例极限强度,包括横纹全部抗压比例极限强度和横纹局部抗压比例极限强度的测定方法。
- 第13部分:横纹抗压弹性模量测定。目的在于描述无疵小试样木材的横纹抗压弹性模量的测定方法。
- 第14部分:顺纹抗拉强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的顺纹抗拉强度的测定方法。
- 第15部分:横纹抗拉强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的横纹抗拉强度的测定方法。
- 第16部分:顺纹抗剪强度测定。目的在于描述无疵小试样木材的顺纹抗剪强度的测定方法。
- 第17部分:冲击韧性测定。目的在于描述无疵小试样木材的弦向冲击韧性的测定方法。
- 第18部分:抗冲击压痕测定。目的在于描述无疵小试样木材的抗冲击压痕性能的测定方法。
- 第19部分:硬度测定。目的在于描述无疵小试样木材的径向、弦向和纵向硬度的测定方法。
- 第20部分:抗劈力测定。目的在于描述无疵小试样木材的径面和弦面抗劈力的测定方法。
- 第21部分:握钉力测定。目的在于描述无疵小试样木材的握钉力的测定方法。

无疵小试样木材物理力学性质试验方法

第 14 部分：顺纹抗拉强度测定

1 范围

本文件描述了测定木材顺纹抗拉强度的试验设备、试样、试验步骤、结果计算以及试验结果记录与报告。

本文件适用于无疵小试样木材顺纹抗拉强度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1927.2—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 2 部分：取样方法和一般要求（ISO 3129:2019, MOD）

GB/T 1927.4—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分：含水率测定（ISO 13061-1:2014, MOD）

GB/T 1927.5—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 5 部分：密度测定（ISO 13061-2:2014, MOD）

LY/T 1788 木材性质术语

3 术语和定义

LY/T 1788 界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

沿试样顺纹方向，以均匀速度施加拉力至破坏，求出木材的顺纹抗拉强度。

5 试验设备

5.1 试验机。测定荷载的精度，应符合 GB/T 1927.2—2021 的要求。试验机的十字头、卡头或其他夹具行程不小于 400 mm，夹钳的钳口尺寸为 10 mm~20 mm，并具有球面活动接头，以保证试样沿纵轴受拉，防止纵向扭曲。

5.2 测量工具为游标卡尺或其他测量工具，测量尺寸应精确至 0.1 mm。

5.3 木材含水率测定设备，应符合 GB/T 1927.4—2021 规定。

5.4 木材密度测定设备，应符合 GB/T 1927.5—2021 规定。