

UDC 678.745.2 : 543.06  
G 31



# 中华人民共和国国家标准

GB 12006.2—89

---

## 聚酰胺含水量测定方法

Polyamides—Determination of water content

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

聚酰胺含水量测定方法

GB 12006.2—89

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1990年12月第一版 2006年4月电子版制作

\*

书号:155066·1-25680

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 聚酰胺含水量测定方法

GB 12006.2—89

Polyamides—Determination of water content

---

本标准参照采用国际标准草案 ISO/DIS 960—1986《塑料——聚酰胺——含水量测定》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚酰胺及其共聚物粒料含水量的两种测定方法,即无水甲醇提取法和压差法。  
本标准适用于测定不低于 0.01% ( $m/m$ ) 范围的含水量。

### 2 引用标准

GB 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

### 3 无水甲醇提取法

#### 3.1 原理

试样用无水甲醇提取,提取出来的水用卡尔·费休法测定。

#### 3.2 试剂

分析方法中,应使用分析纯试剂。

3.2.1 无水甲醇:含水量低于 0.1% ( $m/m$ )。

3.2.2 卡尔·费休试剂:水当量约为 5 mg/mL。试剂配制及水当量标定按 GB 6283 规定进行。

#### 3.3 仪器

3.3.1 玻璃烧瓶:容量为 250 mL,带磨口玻璃塞或橡皮塞。

3.3.2 锥形瓶:容量为 150 mL,具塞标准磨口瓶。

3.3.3 回流冷凝器:具有适合于锥形瓶和氯化钙直管的磨口。

3.3.4 氯化钙直管或有磨口接头的其他干燥管。

3.3.5 加热装置:电加热或空气加热。

3.3.6 自动装料移液管一套:容量为 50 mL(见图 1)。