

UDC 678.744.7 : 543.06
G 31



中华人民共和国国家标准

GB 12010.1—89

聚乙烯醇树脂命名

Polyvinyl alcohol resins—Designation

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

聚乙 烯 醇 树 脂 命 名

GB 12010. 1—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1990 年 12 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25648

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12010.1—89

聚乙 烯 醇 树 脂 命 名

Polyvinyl alcohol resins—Designation

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚乙烯醇树脂名称的组成及其表示方法。

本标准适用于聚乙烯醇树脂的分类命名。

聚乙烯醇树脂根据其平均聚合度、醇解度、主要用途和醇解工艺进行分类命名。

2 引用标准

GB 1844 塑料及树脂缩写代号

GB 2035 塑料术语及其定义

GB 12010.5 聚乙烯醇树脂残留乙酸根(或醇解度)测定方法

GB 12010.9 聚乙烯醇树脂平均聚合度测定方法

3 术语

醇解——在甲醇、碱的作用下,聚乙酸乙烯酯中的乙酸根(羧基)转换成羟基(醇),制得聚乙烯醇,称为醇解。

醇解度——聚乙酸乙烯酯醇解的摩尔百分数。

4 命名方法


聚乙烯醇树脂的名称由缩写代号加牌号组成。

4.1 缩写代号

聚乙烯醇树脂的缩写代号,按 GB 1844 应为 PVAL。

4.2 牌号

聚乙烯醇树脂的牌号由下列部分组成:



4.2.1 平均聚合度

聚乙烯醇树脂的平均聚合度,用其公称值的千位、百位两位阿拉伯数字表示。

4.2.2 醇解度

聚乙烯醇树脂的醇解度,用其公称值的十分位、百分位两位阿拉伯数字表示。