

ICS 77.100  
H 14



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16477.3—1996

## 稀土硅铁合金及镁硅铁合金 化学分析方法 氧化镁量的测定

Methods for chemical analysis of  
rare earth ferrosilicon alloy and rare earth ferrosilicon  
magnesium alloy—Determination of magnesia content

1996-07-09 发布

1997-01-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 稀土硅铁合金及镁硅铁合金 化学分析方法 氧化镁量的测定

GB/T 16477.3—1996

Methods for chemical analysis of  
rare earth ferrosilicon alloy and rare earth ferrosilicon  
magnesium alloy—Determination of magnesia content

代替 YB 2503—77

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了稀土镁硅铁合金中氧化镁的测定方法。

本标准适用于稀土镁硅铁合金中氧化镁的测定。测定范围：0.30%～3.00%。

### 2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

### 3 方法原理

试样用重铬酸钾溶液浸取分离，在稀盐酸介质中，加入锶盐消除共存元素的干扰，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长 285.2 nm 处，测量氧化镁的吸光度。

### 4 试剂

4.1 盐酸(1+1)。

4.2 重铬酸钾溶液(40 g/L)：称取 40 g 重铬酸钾，置于 250 mL 烧杯中，用水溶解后移入 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.3 氯化锶溶液(100 g/L)：称取 152.4 g 氯化锶 $[SrCl_2 \cdot 6H_2O]$ 置于 250 mL 烧杯中，用水溶解后移入 500 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.4 氧化镁标准贮存溶液：称取 0.250 0 g 预先于 800℃ 灼烧至恒重并置于干燥器中冷却至室温的氧化镁(光谱纯)于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸(4.1)加热至溶解完全，冷至室温，移入 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 氧化镁。

4.5 氧化镁标准溶液：移取 10.00 mL 氧化镁标准贮存溶液(4.4)于 1 000 mL 容量瓶中，加入 20 mL 盐酸(4.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 10  $\mu g$  氧化镁。

### 5 仪器

5.1 原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

国家技术监督局 1996-07-09 批准

1997-01-01 实施