



中华人民共和国国家标准

GB/T 7702.4—1997

煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定

Standard test method for granular activated carbon from coal
—Determination of apparent density

1997-12-03 发布

1998-06-01 实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准是根据美国试验与材料协会标准 ASTM D 2854—89(认证 1993 年)《活性炭表观密度的试验方法》，对 GB 7702.4—87 进行修订的，在主要技术内容上等效采用 ASTM D 2854—89(认证 1993 年)的标准内容。装填密度的测定由 GB 7702.4—87 的手动振击，改为本标准的电振落入。

本标准发布实施后与国家标准合订本《煤质颗粒活性炭》(GB/T 7701.1～7701.7—1997)配套使用。

本标准从生效之日起，同时代替 GB 7702.4—87。本标准实施过渡期为一年。

本标准由中国兵器工业总公司提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：山西新华化工厂。

本标准主要起草人：王悦义、张旭、张重杰、王建光、张丽荣、元智。

本标准首次发布 1987 年 4 月。

本标准委托山西新华化工厂负责解释。

中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定

GB/T 7702.4—1997

代替 GB 7702.4—87

Standard test method for granular activated carbon from coal
—Determination of apparent density

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭装填密度测定所需仪器、测定步骤及测定结果的处理等内容。
本标准适用于煤质颗粒活性炭(以下简称活性炭)装填密度的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 7702.1—1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定

3 方法提要

活性炭经振动落入量筒中,称 100 mL 活性炭的质量,计算装填密度。

4 仪器、装置

4.1 装填密度测定装置(见图 1)。

4.2 振筛机:转速 280~320 r/min。

敲击 140~160 拍/min。

4.3 量筒:100 mL。

4.4 天平:感量 0.1 g。

4.5 秒表。

5 试样及其制备

对所送样品用四分法选取试样。

6 测定步骤

6.1 将适量试样在(150±5)℃的温度下干燥 2 h(已知水分含量的试样不需干燥)。

6.2 取约 300 mL 的干燥试样,选该试样粒度测定时使用的底筛,用振筛机过筛 60 s,除去粉尘及碎粒。

6.3 取多于 100 mL 筛好的试样装入储存漏斗(见图 1)。

6.4 调整储存漏斗高度或振动器(见图 1)倾斜度,启动开关,使试样以 0.75~1.0 mL/s 的速度经进料漏斗(见图 1)落入量筒中,直至 100 mL 为止。