

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 320—93

煤芯煤样可选性试验方法

1993-02-25发布

1993-10-01实施

中华人民共和国能源部 发布

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 320—93

煤芯煤样可选性试验方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤芯煤样的筛分、浮沉、泥化、浮选等试验用煤样、设备和试验方法。

本标准适用于烟煤和无烟煤的煤芯煤样。

2 引用标准

GB 477 煤炭筛分试验方法

GB 478 煤炭浮沉试验方法

GB 4757 选煤实验室单元浮选试验方法

GB 6003 试验筛

GB 6004 试验筛用金属丝编织方孔网

MT 56 中国煤炭可选性评定方法

MT 57 煤粉浮沉试验方法

MT 58 煤粉筛分试验方法

MT 109 煤和矸石的泥化试验方法

3 煤样

3.1 用煤芯煤样作为筛分、浮沉试验煤样时,煤芯煤样的采取应符合《煤炭资源勘探煤样采取规程》,数量要求为:薄煤层不少于5 kg,中厚煤层不少于7 kg,厚煤层不少于13 kg。

3.2 按照《煤炭资源勘探煤样采取规程》3.9条的规定采取泥化试验样品。

3.3 从筛分试验后小于0.5 mm粒度级产物中缩取小浮选试验煤样,其质量不少于200 g。

4 主要设备

4.1 颚式破碎机,排料口尺寸上限调整范围13~50 mm。

4.2 筛分设备

4.2.1 孔径为50,25和13 mm的圆孔筛,并应符合GB 6003的规定。

4.2.2 孔径为6和0.5 mm的金属丝编织方孔筛网,并应符合GB 6003和GB 6004的规定。

5 筛分试验

5.1 试验流程参照附录B,试验报告表参照附录C。

5.2 将煤样晾至空气干燥状态,称量(称准到0.01 kg)。

5.3 将煤样用孔径为13 mm的筛子过筛,筛上物全部用颚式破碎机破碎至13 mm以下。破碎机排料用孔径为13 mm的筛子进行检查筛分,直至大于13 mm的块煤全部破碎到13 mm以下为止。

5.4 全部物料进行筛分试验,孔径为6,3和0.5 mm,共得四个级别产品。

5.5 根据用户要求和煤样数量的多少,也可把粒级上限提高到50或25 mm。同时相应调整其他粒级。