

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64003—93

喷 胶 棉 絮 片

1993-03-19发布

1993-10-01实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

喷 胶 棉 絮 片

1 主题内容与适用范围

本标准规定了喷胶棉絮片的技术要求、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。

本标准适用于以涤纶短纤维为主要原料,经梳理成网,对纤网喷洒液体粘合剂,再经热处理制成的喷胶棉絮片。

2 引用标准

- GB 8170 数值修约规则
- GB 11048 纺织品保温性能试验方法
- FZ/T 60003 非织造布单位面积质量的测定
- ZB W04 002 薄型粘合法非织造布试验方法

3 名词术语

蓬松度(比容)

单位质量试样具有的表观体积(表观体积为试样的面积与表观厚度的乘积)。

漏胶

表面未粘结的部分。

拉毛

受外力后拉出表面的纤维。

4 技术要求

4.1 物理机械性能指标见表1。

表 1

项目	规格 g/m ²	40	60	80	100	~120	140	160	180	200	~220	240	260	280	300
	等级														
平方米 质量偏 差率 %	一等品	±7				±6				±5					
	合格品	±8				±7				±6					
幅宽偏 差率 %	一等品					+2.0 -1.5									
	合格品					+2.5 -2.0									