

ICS 73.060
D 42.1



中华人民共和国国家标准

GB/T 1819.17—2006

锡精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tin concentrates—
Determination of mercury content—The cold vapor atomic
absorption spectrometric method

2006-08-24 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》共分 17 个部分：

GB/T 1819.1	锡精矿化学分析方法	水分量的测定 称量法；
GB/T 1819.2	锡精矿化学分析方法	锡量的测定 碘酸钾滴定法；
GB/T 1819.3	锡精矿化学分析方法	铁量的测定 硫酸铈滴定法；
GB/T 1819.4	锡精矿化学分析方法	铅量的测定 火焰原子吸收光谱法和 EDTA 滴定法；
GB/T 1819.5	锡精矿化学分析方法	砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法；
GB/T 1819.6	锡精矿化学分析方法	锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.7	锡精矿化学分析方法	铋量的测定 火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.8	锡精矿化学分析方法	锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.9	锡精矿化学分析方法	三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法；
GB/T 1819.10	锡精矿化学分析方法	硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法；
GB/T 1819.11	锡精矿化学分析方法	三氧化二铝量的测定 铬天青 S 分光光度法；
GB/T 1819.12	锡精矿化学分析方法	二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法；
GB/T 1819.13	锡精矿化学分析方法	氧化镁量、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.14	锡精矿化学分析方法	铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.15	锡精矿化学分析方法	氟量的测定 离子选择电极法；
GB/T 1819.16	锡精矿化学分析方法	银量的测定 火焰原子吸收光谱法；
GB/T 1819.17	锡精矿化学分析方法	汞量的测定 冷原子吸收光谱法。

本部分为第 17 部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司,柳州华锡集团有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由广州有色金属研究院、红河出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人:张云、张秦、林庆权。

本部分主要验证人:刘天平、江寨伸、戴凤英、戚晓燕。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

锡精矿化学分析方法

汞量的测定 冷原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了锡精矿中汞含量的测定方法。

本部分适用于锡精矿中汞含量的测定。测定范围:0.000 1%~0.100%。

2 方法原理

试料经王水分解,在稀王水介质中,用氯化亚锡将溶液中的汞离子还原成汞,于测汞仪波长253.7 nm处,测量汞蒸气的吸光度。

3 试剂

3.1 盐酸(ρ 1.19 g/mL),优级纯。

3.2 硝酸(ρ 1.42 g/mL),优级纯。

3.3 王水:三体积盐酸和一体积硝酸混合配制。

3.4 王水(1+1)。

3.5 硝酸(1+9)。

3.6 高锰酸钾溶液(50 g/L)。

3.7 盐酸羟胺溶液(100 g/L)。

3.8 氯化亚锡溶液(200 g/L):称取20 g氯化亚锡($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)于200 mL烧杯中,加入20 mL盐酸,微热,待溶液清亮后,加入80 mL水,混匀。

3.9 汞标准贮存溶液:称取0.134 5 g氯化汞(99%)于100 mL烧杯中,加入5 mL硝酸(3.2),微热溶解后,移入1 000 mL容量瓶中,加入10 mL高锰酸钾溶液,用硝酸(3.5)稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含100 μg 汞。

3.10 汞标准溶液:移取10.00 mL汞标准贮存溶液于100 mL容量瓶中,用硝酸(3.5)稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含10 μg 汞。

3.11 汞标准溶液:移取10.00 mL汞标准溶液(3.10)于100 mL容量瓶中,加入2 mL硝酸(3.2),1 mL高锰酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1 μg 汞。

3.12 汞标准溶液:移取10.00 mL汞标准溶液(3.11)于100 mL容量瓶中,加入2 mL硝酸(3.2),1 mL高锰酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含0.1 μg 汞。本溶液用时现配。

4 仪器

测汞仪。

5 试样

试样风干后,研磨至粒度不大于0.147 mm。

6 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样(5),精确至0.000 1 g。