



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.30—86

## 铁矿石化学分析方法 二苯基碳酰二肼光度法测定铬量

Methods for chemical analysis of iron ores  
The diphenyl carbazide photometric method  
for the determination of chromium content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 铁矿石化学分析方法 二苯基碳酰二肼光度法测定铬量

UDC 622.341.1  
: 543.06

GB 6730·30—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
The diphenyl carbazole photometric method  
for the determination of chromium content

代替GB 1375—78

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中铬量的测定。测定范围：0.010~0.500%。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样用碱熔分解，水浸取，干过滤，取部分清液，在硫酸（ $0.1 \pm 0.025 \text{ mol/l}$ ）介质中，六价铬与二苯基碳酰二肼生成可溶性的紫红色络合物。在 $545 \text{ nm}$ 处测量其吸光度。借此测定铬。

钒对本法有干扰。当钒量小于 $200 \mu\text{g}$ 时，可在显色后放置 $30 \text{ min}$ 消除干扰；当钒量大于 $200 \mu\text{g}$ 或钒比铬大10倍时，须用8-羟基喹啉-三氯甲烷萃取分离。

### 2 试剂

- 2.1 过氧化钠。
- 2.2 碳酸钠（无水）。
- 2.3 硫酸（ $2 \text{ mol/l}$ ）。
- 2.4 8-羟基喹啉（0.25%）：乙酸（ $2 \text{ mol/l}$ ）溶液。
- 2.5 三氯甲烷。
- 2.6 二苯基碳酰二肼乙醇溶液（0.25%）：称取4g邻苯二甲酸酐置于 $250 \text{ ml}$ 烧杯中，加入 $100 \text{ ml}$ 无水乙醇，在水浴上温热溶解；再称取0.25g二苯基碳酰二肼溶解于上述溶液中。用时现配（放阴暗处）。
- 2.7 对硝基酚溶液（0.1%）。
- 2.8 铬标准溶液
- 2.8.1 称取 $5.6578 \text{ g}$ 预先经 $150^\circ\text{C}$ 烘 $1 \text{ h}$ 的重铬酸钾（基准试剂）于烧杯中，加水溶解，移入 $1000 \text{ ml}$ 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 $1 \text{ ml}$ 含 $2000.0 \mu\text{g}$ 铬。
- 2.8.2 移取 $20.00 \text{ ml}$ 铬标准溶液（2.8.1），置于 $2000 \text{ ml}$ 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 $1 \text{ ml}$ 含 $20.0 \mu\text{g}$ 铬。

### 3 试样

- 3.1 一般试样粒度应小于 $100 \mu\text{m}$ ，如试样中结合水或易氧化物质含量高时，粒度应小于 $160 \mu\text{m}$ 。
- 3.2 预干燥不影响试样组分者应按GB 6730.1—86《铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备》进行。

### 4 分析步骤

#### 4.1 测定数量

同一试样，在同一试验室，应由同一操作者在不同时间内进行 $2 \sim 4$ 次测定。