



中华人民共和国国家标准

GB 6730.37—86

铁矿石化学分析方法 4-[(5-氯-2-吡啶)偶氮]-1,3-二 氨基苯光度法测定钴量

Methods for chemical analysis of iron ores
The 4-[(5-chloro-2-pyridyl)azo]-1,3-diamino-
benzene photometric method for the
determination of cobalt content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中华人民共和国国家标准

铁矿石化学分析方法 4-[**(5-氯-2-吡啶)偶氮]-1,3-二 氨基苯光度法测定钴量**

UDC 622.341.1
:543.06
GB 6730.37—86

代替 GB 1379—78

Methods for chemical analysis of iron ores
The 4-[**(5-chloro-2-pyridyl)azo]-1,3-diamino-
benzene photometric method for the
determination of cobalt content**

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中钴量的测定。测定范围：0.005~0.100%。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

在pH 5的乙酸盐介质中，钴与5-C1-PADAB形成组成为1:2的红色络合物，加入盐酸后，转变为稳定的酒红色络合物。在波长570 nm处，测量其吸光度，借此测定钴。

铜、镍和铁也与5-C1-PADAB生成有色络合物，在沸水浴中加热时，铜和镍的有色络合物被破坏，而钴的络合物不被破坏。大量铁的干扰，在加显色剂前的溶液中，加入磷酸及在沸水浴中加热条件下，可以消除其影响。

2 试剂

- 2.1 过氧化钠。
- 2.2 盐酸 (ρ 1.19g/ml) : 优级纯。
- 2.3 盐酸 (1+1) : 优级纯。
- 2.4 盐酸 (1+9) : 优级纯。
- 2.5 磷酸 (15+85) : 优级纯。
- 2.6 氢氧化铵 (1+1)。
- 2.7 乙酸钠溶液 (50%) : 称取50g结晶乙酸钠，溶于水并稀释至100ml，如浑浊须过滤后使用。
- 2.8 4-[**(5-氯-2-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯** (简称5-C1-PADAB, 或钴试剂) 乙醇溶液 (0.05%) : 称取0.100g 5-C1-PADAB于250ml干燥的烧杯中，加180ml无水乙醇，搅拌使溶解 (如有不溶物，可放置过夜或置于温水中1h，仍不溶可过滤)，并用无水乙醇稀释至200ml，移入干燥的棕色瓶中贮存。

- 2.9 钴标准溶液
 - 2.9.1 称取0.1000g金属钴 (99.9%)，置于250ml烧杯中，加10ml硝酸 (1+1)，加热溶解后，加5ml硫酸 (1+1)，继续加热至冒浓厚白烟5~8min，取下，冷却。加入15~20ml水，摇动溶液，加热煮沸2~3min，冷却至室温。移入1000ml容量瓶中，用水冲洗烧杯，并稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含100.0μg钴。
 - 2.9.2 移取10.00ml钴标准溶液 (2.9.1) 置于1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1.0μg钴。