

ICS 81.060.20
Y 24



中华人民共和国国家标准

GB/T 10812—2002

玲 珑 日 用 瓷 器

Pierced daily-use decoration porcelain

2002-06-13 发布

2002-12-01 实施

中华人 民共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 10812—1989《青花玲珑日用细瓷器》的修订。

本标准与 GB/T 10812—1989 的主要技术差异如下：

——标准的结构、技术要素及表达按 GB/T 1.3—1997《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则 第 3 部分：产品标准编写规定》重新编制；

——标准的名称和适用范围改为适用于以玲珑装饰为主的日用瓷器；

——产品的等级划分改为优等品、一等品、二等品、合格品；

——对制品热稳定性指标做了调整；

——将 5.5 调至 5.3 并做了明确规定；

——增加了高度误差和质量误差要求；

——做编辑性调整；

——编入外观质量分等表中；

——对各等级的缺陷指标进行了调整；

——对产品检验规则做了必要的补充和完善。

本标准自实施之日起，同时代替 GB/T 10812—1989。

本标准由国家轻工业局提出。

本标准由全国陶瓷标准化中心技术归口。

本标准起草单位：景德镇洪源陶瓷集团公司、江西省陶瓷工业公司、轻工业陶瓷研究所、宇宙瓷业有限公司。

本标准主要起草人：章振国、章耀民、汪小平、严峻峰、王秀英。

中华人民共和国国家标准

GB/T 10812—2002

玲 珑 日 用 瓷 器

代替 GB/T 10812—1989

Pierced daily-use decoration porcelain

1 范围

本标准规定了玲珑瓷器的缺陷术语、产品分类、等级划分、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存规则。

本标准适用于以玲珑装饰为主的日用瓷器。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 3298—1991 日用陶瓷器热稳定性测定方法

GB/T 3299—1996 日用陶瓷器吸水率测定方法(neq ASTM C373:1977)

GB/T 3300—1991 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301—1999 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3303—1982 日用陶瓷器缺陷术语

GB/T 3534—1990 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法(eqv ISO 6486-1:1981)

GB/T 5000—1985 日用陶瓷名词术语

GB/T 10811—2002 紫下(中)彩日用瓷器

GB/T 11423—1989 日用陶瓷纸箱包装技术条件

GB 12651—1990 与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限(neq ISO 6486-2:1981)

3 术语

本标准采用下列定义。

3.1 玲珑装饰缺陷术语

3.1.1 玲珑线眼重合 double treat of rice pattern eye and decor line
画线与玲珑眼的重合。

3.1.2 玲珑眼惊釉 crackle of glaze on rice pattern eye
玲珑眼釉呈现惊裂。

3.1.3 玲珑眼气泡 bubble of rice pattern eye
玲珑眼内的空气泡，俗称鱼眼睛。

3.1.4 玲珑眼凹凸 uneven on rice pattern eye
玲珑眼上凸下凹现象。