

ICS 71.060.50
G 12



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 638—2007

彩色荧光粉用碳酸锂

Lithium carbonate for production of colored phosphor powder

2007-04-13 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由新疆有色金属研究所负责起草。

本标准主要起草人：马育新、支红军、张江峰、关玉珍、王宏川。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

彩色荧光粉用碳酸锂

1 范围

本标准规定了彩色荧光粉用碳酸锂的要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以工业单水氢氧化锂为原料,采用碳酸盐沉淀法而制得的碳酸锂,该产品供生产彩色荧光粉用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 11064(所有部分) 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂分析方法

3 要求

3.1 产品分类

彩色荧光粉用碳酸锂按化学成分分为两个牌号:FCLi₂CO₃-1、FCLi₂CO₃-2。

3.2 化学成分

彩色荧光粉用碳酸锂的化学成分应符合表1的规定。

表 1

牌号	化学成分(质量分数)/%						
	Li ₂ CO ₃ 主含量, 不小于	杂质含量,不大于					
		Ca	Fe	Cu	Pb	Ni	Cl
FCLi ₂ CO ₃ -1	99.9	0.002	0.001	0.000 1	0.000 1	0.000 1	0.05
FCLi ₂ CO ₃ -2	99.0	0.002 5	0.001	0.000 2	0.000 1	0.000 1	0.05

3.3 粒度

各牌号产品应全部通过425 μm 的标准筛。

3.4 外观质量

产品应为白色粉末,不得有目视可见的机械夹杂物。

4 试验方法

4.1 产品化学成分分析按 GB/T 11064 的规定进行。

4.2 产品粒度检验按 GB/T 1480 的规定进行。

4.3 产品外观质量的检验采用目视法。