

UDC 669.859'25-492.2 : 543.062
H 14



中华人民共和国国家标准

GB/T 15679.2—1995

钐钴永磁合金粉化学分析方法 铁量的测定

Samarium cobalt permanent magnet alloy powder
—Determination of iron content

1995-08-11 发布

1996-04-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

钐钴永磁合金粉化学分析方法 铁量的测定

GB/T 15679.2—1995

Samarium cobalt permanent magnet alloy powder
—Determination of iron content

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钐钴 1-5 型永磁合金粉中铁含量的测定方法。

本标准适用于钐钴 1-5 型永磁合金粉中铁含量的测定, 测定范围: 0.02%~0.50%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

3 方法原理

试样经盐酸分解, 在稀盐酸介质中, 用空气-乙炔火焰, 于原子吸收分光光度计波长 248.3 nm 处测量铁的吸光度。用标准加入法计算铁的含量。

4 试剂

4.1 盐酸(1+1)。

4.2 铁标准贮存溶液: 称取 0.1000 g 铁(99.9%)于 150 mL 烧杯中, 加 30 mL 盐酸(1+5), 低温加热至溶解完全, 冷至室温。移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 100 μg 铁。

4.3 铁标准溶液: 移取 20.00 mL 铁标准贮存溶液(4.2)于 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 20 μg 铁。

5 仪器

原子吸收分光光度计, 附铁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下, 凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度: 在与测量样品溶液的基体相一致的溶液中, 铁的特征浓度不大于 0.056 μg/mL。

精密度: 用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度, 其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%; 用最低浓度的标准溶液(不是零标准溶液)测量 10 次吸光度, 其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性: 将工作曲线按浓度等分五段, 最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.7。

仪器工作条件见附录 A(参考件)。

国家技术监督局 1995-08-11 批准

1996-04-01 实施