

UDC 674.031 675.033  
B 45



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.3—93

---

## 裘皮 滩二毛皮 滩羔皮

Fur—Sheep kivskin, sheep lambskin

1993-08-29 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.3—93

## 裘皮 滩二毛皮 滩羔皮

Fur—Sheep kivskin, sheep lambskin

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了滩二毛皮、滩羔皮的技术要求，检验方法，检验规则和包装、储存、运输。

本标准适用于滩二毛皮、滩羔皮加工、购销。

### 2 术语

- 2.1 滩二毛皮：滩羊羔没经剪毛，饲养一月左右，毛长度达7~8 cm宰剥之皮。
- 2.2 滩羔皮：毛长度达不到滩二毛皮标准的皮。
- 2.3 板质良好：纤维组织紧密，薄厚均匀，有油性，拉力强，弹性好，呈肉红色或冻白色。
- 2.4 板质略薄：皮板薄厚欠均匀，油性、拉力、弹性均较差。
- 2.5 板质薄弱：皮板薄厚不均匀，油性、拉力、弹性均差。
- 2.6 毛绺：毛纤维自然形成下粗上细的毛穗。
- 2.7 花弯：毛纤维自然形成有规则的波浪形弯曲。
- 2.8 色泽光润：在自然光线下，毛面光亮、柔和、滋润。
- 2.9 毛稍发黄：毛纤维顶端呈轻微黄色。
- 2.10 毛花松散：花弯扣的不紧，弯曲少，不均匀。

### 3 技术要求

3.1 加工要求：宰剥适当，全头全腿、皮形完整，展平晾干成长方形。

3.2 等级规定

3.2.1 滩二毛皮等级规定，见表1。

表 1

等级	毛绺 花弯	色泽	板质	面积 cm <sup>2</sup>	伤残占全皮面积 %	毛绺长度 cm	等级比差 %
特等	≥6	光润	良好	≥2 880	≤1	7~8	120
一等	≥6	光润	良好	≥2 440	≤1	7~8	100
二等	≥6	光润	良好	≥2 000	≤2	7~8	80
	≥4	欠光润	良好	≥2 440			
	≥4	光润	略薄	≥2 440			
三等	≥4	光润	良好	≥1 550	≤2	7~8	60
	≥3 或毛 花松散	欠光润或 毛稍发黄	薄弱	≥2 000			
等外	不符合等内要求的皮					7~8	≤20

国家技术监督局1993-08-29批准

1993-12-01实施