



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.31—86

---

## 铁矿石化学分析方法 N-苯甲酰苯胲萃取光度法测定钒量

Methods for chemical analysis of iron ores  
The benzoylphenyl-hydroxylamine extraction  
photometric method for the determination  
of vanadium content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中华人民共和国国家标准  
铁矿石化学分析方法  
N-苯甲酰苯胲萃取光度法测定钒量

UDC 622.341.1  
:543.06  
GB 6730·31—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
The benzoylphenyl-hydroxylamine extraction  
photometric method for the determination  
of vanadium content

代替GB 1376—78

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中钒量的测定。测定范围：0.025~0.300%。  
本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

## 1 方法提要

试样用碱熔后，以水浸取过滤，吸取部分滤液，在3.5~5.0 mol/l 盐酸介质中，钒(V)与N-苯甲酰苯胲生成能被三氯甲烷萃取的紫红色螯合物，于波长530 nm 处，测量其吸光度。借此测定钒量。

## 2 试剂

- 2.1 混合熔剂：3份过氧化钠与1份研细的无水碳酸钠混匀。
- 2.2 硫酸钠（无水）。
- 2.3 盐酸（ $\rho 1.19 \text{ g/ml}$ ）。
- 2.4 盐酸（1+1）。
- 2.5 硫酸（ $\rho 1.84 \text{ g/ml}$ ）。
- 2.6 硫酸（1+1）。
- 2.7 亚硫酸钠溶液（3%）：用时现配。
- 2.8 高锰酸钾溶液（1%）。
- 2.9 氢氧化钠溶液（2%）。
- 2.10 铜溶液：称取0.393g硫酸铜（CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O）溶于100 ml水中。
- 2.11 N-苯甲酰苯基羟胺（钼试剂BPHA）三氯甲烷溶液（0.1%）：称取0.5g BPHA置于50 ml 烧杯中，用少量三氯甲烷溶解后，移入500 ml 容量瓶中，以三氯甲烷稀释至刻度，混匀。
- 2.12 钒标准溶液
- 2.12.1 称取0.2679g预先在105℃烘干1h的五氧化二钒（99.9%），置于100 ml 烧杯中，加5 ml 硫酸（2.6）微热溶解后，移入250 ml 容量瓶中，冷至室温，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 ml 含0.600 mg 钒。
- 2.12.2 移取25.00 ml 钒标准溶液（2.12.1）置于1000 ml 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 ml 含15.0 μg 钒。

## 3 试样

- 3.1 一般试样粒度应小于100 μm，如试样中结合水或易氧化物质含量高时，其粒度应小于160 μm。
- 3.2 预干燥不影响试样组分者应按GB 6730.1—86《铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备》进行。

## 4 分析步骤