

ICS 59.080.20
W 58



中华人民共和国国家标准

GB/T 6835—1997

棉 缝 纶 线

Cotton sewing thread

1997-06-30发布

1997-12-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

棉 缝 纶 线

GB/T 6835—1997

*

中国标准出版社出版发行

北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1997 年 12 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-14409

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

前　　言

本标准在 GB/T 6835—86 的基础上进行修订。

对 GB/T 6835—86 标准主要修订内容如下：

1. 对棉线的强力作了调整,对照原国家标准调整幅度下降 5%~10%,见表 1、表 2。
2. 支数允许误差补充:漂白或染色加工线±10%,未漂白或染色加工线±5%。

本标准从 1997 年 12 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起,同时代替 GB/T 6835—86。

本标准由中国纺织总会提出,由上海市线带产品质量监督检验站归口。

本标准起草单位:上海市申达(集团)有限公司。

本标准主要起草人:韩光才、张珊珊。

中华人民共和国国家标准

GB/T 6835—1997

棉 缝 纶 线

代替 GB/T 6835—86

Cotton sewing thread

1 范围

本标准规定了棉缝纫线产品的技术要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。

本标准适用于鉴定卷装形式为宝塔线、纸芯线、线球、绞线的棉缝纫线的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T 6838—86 缝纫线试验方法

GB/T 6841—86 缝纫线验收规则

GB/T 6842—86 缝纫线包装标志和运输保管

3 技术要求

3.1 棉缝纫线的技术指标

3.1.1 梳棉丝光、无光线的技术指标见表 1。

表 1

线密度		股数	单线断裂强度 cN/50 cm	捻度(参考), 捻/10 cm		捻向
tex	(N _e)			初捻	复捻	
28	(28)	3	1 140	50~60		ZS
28	(21)	4	1 620	51~55		ZS
19.5	(30)	3	800	59~63		SZ
18	(32)	2	470	83~87		ZS
18	(32)	3	730	67~71		ZS
18	(32)	2×3	1 570	40~44	60~64	ZZS
18	(32)	2×3	1 570	100~104		ZSZ
15	(38)	2	440	85~89		SZ
15	(38)	4	980	59~63		SZ
14.5	(40)	4	880	68~72		SZ