



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4698.18—1996

## 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锡量

Sponge titanium, titanium and titanium alloys—  
Determination of tin content—  
Flame atomic absorption spectrometric method

1996-11-04 发布

1997-04-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锡量

GB/T 4698.18—1996

Sponge titanium, titanium and titanium  
alloys—Determination of tin content  
—Flame atomic absorption spectrometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钛合金中锡含量的测定方法。

本标准适用于钛合金中锡含量的测定。测定范围:1.00%~5.00%。

### 2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

### 3 方法原理

试料用盐酸-氟硼酸溶解,硝酸氧化 Ti(Ⅲ)到 Ti(Ⅳ),于原子吸收光谱仪波长 286.4 nm 处测量其吸光度。

### 4 试剂

4.1 金属钛(>99.9%)。

4.2 硝酸( $\rho 1.42 \text{ g/ml}$ )。

4.3 氟硼酸( $\geq 40\%$ )。

4.4 盐酸(1+1)。

4.5 锡标准溶液:称取 1.000 0 g 金属锡(>99.9%)于 250 ml 烧杯中,加入 50 ml 盐酸(4.4),低温加热溶解,冷却,再加入 100 ml 盐酸(4.4),移入 1 000 ml 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 ml 含 1 mg 锡。

### 5 仪器

原子吸收光谱仪,附锡空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度:在与测量样品溶液的基体相一致的溶液中,锡的特征浓度应不大于  $3.7 \mu\text{g/ml}$ 。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%,用最低浓度的标准溶液(不是零标准溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。