

UDC 669.245-492.2 : 543.062  
H 16



# 中华人民共和国国家标准

GB 8638.7—88

## 镍基合金粉化学分析方法 亚硝基 R 盐分光光度法测定钴量

Nickel base alloy powder—Determination of cobalt content  
—Nitroso-R salt spectrophotometric method

1988-01-11 发布

1989-01-01 实施

国家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 镍基合金粉化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测定钴量

UDC 669.245-492.2  
·543.062

GB 8638.7—88

Nickel base alloy powder—Determination of cobalt content  
—Nitroso-R salt spectrophotometric method

本标准适用于镍基合金粉末中钴量的测定。测定范围：0.10%～3.00%。  
本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样用酸分解，在柠檬酸铵、亚硝酸钠存在下，当溶液 pH 为 5.5～7.5 时，二价钴迅速被氧化至三价，与亚硝基 R 盐形成红色络合物，于分光光度计波长 530 nm 处测量其吸光度。

### 2 试剂

- 2.1 盐酸( $\rho$  1.19 g/mL)。
- 2.2 硝酸( $\rho$  1.42 g/mL)。
- 2.3 氢氟酸( $\rho$  1.15 g/mL)。
- 2.4 硫酸(1+1)。
- 2.5 硫酸-磷酸混合酸：150 mL 硫酸( $\rho$  1.84 g/mL)与 150 mL 磷酸( $\rho$  1.69 g/mL)及 700 mL 水混合。
- 2.6 氨性柠檬酸铵溶液(25%)：称取 62.5 g 柠檬酸铵置于 400 mL 烧杯中，加 200 mL 水溶解，加 5 mL 氢氧化铵(0.90 g/mL)，用水稀释至 250 mL，混匀。
- 2.7 亚硝酸钠溶液(0.5%)。
- 2.8 1-亚硝基-2-萘酚-3,6-二磺酸钠(亚硝基 R 盐)溶液(0.5%)，用时现配。
- 2.9 钴标准贮存溶液：称取 0.100 0 g 纯钴置于 250 mL 烧杯中，加 15 mL 硫酸(2.4)，盖上表面皿，加热溶解，冷却至室温，移入 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 100  $\mu\text{g}$  钴。
- 2.10 钴标准溶液：移取 50.00 mL 钴标准贮存溶液(2.9)，置于 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 20  $\mu\text{g}$  钴。
- 2.11 钴标准溶液：移取 25.00 mL 钴标准贮存液(2.9)，置于 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 10  $\mu\text{g}$  钴。

### 3 仪器

分光光度计。

### 4 分析步骤

#### 4.1 测定次数

平行测定两次，取其平均值。