

ICS 19.100
J 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 18851—2002

无损检测 渗透检验 标准试块

Non-destructive testing—Penetrant testing—
Reference test blocks

(ISO 3452-3:1998 Non-destructive testing—Penetrant testing—
Part 3: Reference test blocks, MOD)

2002-10-11发布

2003-05-01实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

无损检测 渗透检验 标准试块

GB/T 18851—2002

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

2003 年 1 月第一版 2004 年 11 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-19058

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

本标准是在 JB/T 6064—1992《标准试块结构与试样》的基础上制定的。

本标准修改采用 ISO 3452-3:1998《无损检测　渗透检验　第 3 部分:参考试块》。

本标准按修改采用的原则作了一些适合国情的变更,具体如下:

1. 本标准省略了原标准的前言和正文中有关引用的欧洲标准,并将有关内容写入标准正文,它们是:

EN 571-1 无损检测　渗透检测　第 1 部分:总则

ISO/DIS 3452-2 1996 年版 无损检测　渗透检测　第 2 部分:渗透检测材料

EN 10027-1 钢材标识系统　第 1 部分:钢材名称、主要符号

EN 10088-1 不锈钢　第 1 部分:标准不锈钢清单

EN 10204 金属制品　检测文件类型

EURONORM 96 工具钢　质量要求

2. 本标准对原标准的结构作了适当的调整,如:

第 3 章试块的设计及尺寸包括了原标准第 4 章和第 5 章的内容,但试块的制作与测量各列章节。

3. 本标准对原标准部分内容作了一定量的增补,见:

第 4 章试块的制作中增加了 I 型试块的制作;

第 5 章测量;

第 6 章标识;

第 7 章包装。

4. 本标准对原标准部分内容的变更,包括:

试块基体材料采用国产不锈钢,牌号为 00Cr17Ni13-Mo2N,代替原标准中规定的欧洲牌号 X2CrNiMo17-12.3 不锈钢;

第 6 章试块的标识:以 GB/T 18851+制造商的标识和产品序列号组成本标准试块的标识号,取代原标准的欧洲标识法。

本标准介绍了试块的构成、结构与尺寸设计、制作工艺及使用功能;使供应商和用户在执行本标准中达到国际通用水平。贯彻本标准,将有利于渗透检验过程的规范化、提高渗透剂性能评估的确定性,增强检验结果的可信度。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:核工业无损检测中心。

本标准主要起草人:梅德松。

无损检测 渗透检验 标准试块

1 范围

本标准规定了液体渗透检验用标准试块的类型、尺寸和制作方法。

本标准的Ⅰ型试块适用于荧光和着色渗透剂系列产品灵敏度等级的确定。

本标准的Ⅱ型试块适用于荧光和着色渗透检验性能的评价。

2 试块的构成

2.1 Ⅰ型试块

2.1.1 Ⅰ型试块是一套四块电镀镍-铬层的黄铜板，电镀层的厚度分别为 $10\text{ }\mu\text{m}$ 、 $20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $30\text{ }\mu\text{m}$ 、 $50\text{ }\mu\text{m}$ 。

2.1.2 电镀层厚度为 $10\text{ }\mu\text{m}$ 、 $20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $30\text{ }\mu\text{m}$ 的试块，用于确定荧光渗透剂系列产品的灵敏度。

2.1.3 电镀层为 $30\text{ }\mu\text{m}$ 、 $50\text{ }\mu\text{m}$ 的试块，用于确定着色渗透剂系列产品的灵敏度。

2.2 Ⅱ型试块

2.2.1 Ⅱ型试块是一块不锈钢板，沿长度方向分隔为二个相等的部分。

2.2.2 试块的一半先电镀镍，再电镀一薄层铬，其上制出均匀分布的5个星形不连续性(缺陷)。

2.2.3 试块的另一半制成四个特定粗糙度区域，粗糙度(R_a)分别为 $2.5\text{ }\mu\text{m}$ 、 $5.0\text{ }\mu\text{m}$ 、 $10\text{ }\mu\text{m}$ 、 $15\text{ }\mu\text{m}$ 。

2.2.4 试块上星形缺陷用于确定检测灵敏度；粗糙度区域，用以测定渗透剂的可清洗度。

3 试块的设计与尺寸

3.1 Ⅰ型试块

3.1.1 试块为矩形，标称尺寸：长度为 $(100\pm1)\text{ mm}$ ，宽度为 $(35\pm1)\text{ mm}$ ，厚度为 $(2\pm0.1)\text{ mm}$ (见图1)。

3.1.2 试块的基材是黄铜板，其上电镀镍和铬，电镀层总厚度分别为 $(10\pm1)\mu\text{m}$ 、 $(20\pm2)\mu\text{m}$ 、 $(30\pm2)\mu\text{m}$ 、 $(50\pm3)\mu\text{m}$ 。

3.1.3 试块上的人工缺陷为横向裂纹，裂纹的宽度与深度比约为1:20。

3.2 Ⅱ型试块

3.2.1 试块为矩形，标称尺寸：长度为 $(155\pm1)\text{ mm}$ ，宽度为 $(50\pm1)\text{ mm}$ ，厚度为 $(2.5\pm0.1)\text{ mm}$ ，沿长度方向分隔为二部分(见图2)。

3.2.2 试块的基材为不锈钢，牌号为00Cr17Ni13-Mo2N，硬度为 $\text{HV}_{20}=150\pm10$ 或相当。