

UDC 667.634:667.613.5:698.12  
G 50



# 中华人民共和国国家标准

GB 9265—88

---

## 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

Determination of alkali resistance of  
film of architectural paints and coatings

1988-06-04 发布

1989-01-01 实施

---

国家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

**建筑涂料 涂层耐碱性的测定**

GB 9265—88

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1989 年 3 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-25481

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 667.634: 667  
.613.5: 698.12

# 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB 9265—88

Determination of alkali resistance of  
film of architectural paints and coatings

## 1 主题内容

本标准规定了建筑涂料涂层耐碱（饱和氢氧化钙溶液）性的测定方法。

## 2 引用标准

GB 9271 色漆和清漆 标准试板

GB 9152 建筑涂料涂层试板的制备

## 3 材料与仪器

石棉水泥板：应符合GB 9271第5章的规定；

蒸馏水或无离子水；

氢氧化钙（化学纯）；

石蜡、松香（工业品）；

软毛刷：宽度为25~50mm；

pH广泛试纸，1~14；

0号砂布；

四倍放大镜；

有盖水槽；

注射针筒：2mL、5mL；

天平：感量为0.001g。

## 4 碱溶液（饱和氢氧化钙）的配制

于 $23 \pm 2$ ℃条件下，以100mL蒸馏水中加入0.12g氢氧化钙的比例配制碱溶液并进行充分搅拌，该溶液的pH值应达到12~13。

## 5 试验样板的制备

### 5.1 底板及其处理

底板为石棉水泥板（见第3章），尺寸为150mm×70mm×3mm，其处理按GB 9271中5.3条规定进行。

### 5.2 试板的制备

按GB 9152进行。

## 6 试验

### 6.1 试验条件：温度为 $23 \pm 2$ ℃。

### 6.2 操作步骤：取三块按5.2条规定制备好的试板，用石蜡和松香混合物（质量比为1:1）将试板