

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 671—2003

混凝土普通砖和装饰砖

Concrete common bricks and decorative bricks

2003-04-01 发布

2003-05-15 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业 标准
混凝土普通砖和装饰砖

NY/T 671—2003

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字

2003年6月第一版 2003年6月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-15201

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准负责起草单位：农业部建材产品质量监督检验测试中心、国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心。

本标准参加起草单位：广州市建材工业研究所、广州市实用建材有限公司、广州市番禺万维建筑装饰材料有限公司、广州市白云龙归永兴新型建材厂。

本标准主要起草人：吴广声、王保财、白智潜、周炫、张旭升、陈玉冰、田上游、张升泉。

本标准委托农业部建材产品质量监督检验测试中心和国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心负责解释。

本标准首次发布。

引 言

为规范混凝土普通砖和装饰砖产品的生产和验收,根据我国墙体材料改革要求,结合近年来该产品生产和在工业与民用建筑基础、承重、非承重墙体使用的实际情况,制定本标准。

混凝土普通砖和装饰砖

1 范围

本标准规定了混凝土普通砖和装饰砖的术语、分类、规格、等级与标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以水泥和砂、碎石或卵石等普通集料为主要原料,或以水泥和陶砂、陶粒或膨胀珍珠岩等轻集料为主要原料,经原料制备、加压或振动加压、养护而制成,用于工业与民用建筑基础和墙体的承重、非承重普通砖、装饰砖(以下简称砖)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GBJ 63 混凝土拌合用水
- GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥
- GB/T 2015 白色硅酸盐水泥
- GB/T 2542 砌墙砖试验方法
- GB 6566—2001 建筑材料放射性核素限量
- GB 8076 混凝土外加剂
- GB 12958 复合硅酸盐水泥
- GB/T 14684 建筑用砂
- GB/T 17431.1—2001 轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料
- JC 209 膨胀珍珠岩
- JC 466 砌墙砖检验规则
- JC 487 超轻陶粒和陶砂
- JC/T 539 混凝土和砂浆用颜料及其试验方法
- JC/T 790 砖和砌块名词术语

3 术语和定义

JC/T 466、JC/T 790 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

混凝土普通砖 concrete common bricks

规格为 240 mm×115 mm×53 mm,以水泥和普通集料或轻集料为主要原料,经原料制备、加压或振动加压、养护而制成,用于工业与民用建筑基础和墙体的实心砖(以下简称普通砖)。

3.2

混凝土装饰砖 concrete decorative bricks