

UDC 549.51 : 661 : 543.06
D 51



中华人民共和国国家标准

GB/T 15057.3—94

化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定 重量法

Limestone for chemical industry
—Determination of insoluble matter content
of hydrochloric acid—Gravimetric method

1994-05-05 发布

1995-02-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定
重量法

GB/T 15057.3—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1994 年 10 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-24455

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定 重量法

GB/T 15057.3—94

Limestone for chemical industry
—Determination of insoluble matter content
of hydrochloric acid—Gravimetric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了重量法测定盐酸不溶物的含量。

本标准适用于化工用石灰石产品中盐酸不溶物含量的测定, 测定范围为 0.5%~10%。

2 引用标准

GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 方法提要

试样经盐酸分解后过滤, 残余物经灼烧、称量, 则为盐酸不溶物。

4 试剂和溶液

本标准中所用水应符合 GB 6682 中三级水的规格; 所列的试剂, 无特殊规定外, 均指分析纯试剂。

4.1 盐酸(GB 622): 1+1 溶液。

4.2 盐酸(GB 622): 1+100 溶液。

4.3 硝酸银(GB 670): 10g/L 溶液。

5 试样

实验室样品通过 125μm 试验筛(GB 6003), 于 105~110°C 干燥 2h 以上, 置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1 称取约 1g 试样, 精确至 0.0001g, 置于 250mL 烧杯中。同时做空白试验。

6.2 用少许水润湿试样, 盖上表面皿, 由烧杯嘴缓缓加入 25mL 盐酸溶液(4.1), 稍加摇动, 待剧烈反应停止后, 置于电热板上加热, 微沸 10min, 取下, 用水冲洗表面皿与杯壁。稍冷, 用慢速定量滤纸过滤, 500mL 干净烧杯承接。先用盐酸溶液(4.2)洗涤烧杯和残余物三次, 再用热水洗至无氯离子。用硝酸银溶液(4.3)检验。

保留滤液, 用于测定三氧化二铁。

6.3 将残余物与滤纸放入已恒量的瓷坩埚中, 烘干, 灰化, 置于高温炉中 950±25°C 灼烧 60min。取出坩埚, 立即盖好坩埚盖, 稍冷, 放入干燥器中, 冷却至室温, 称量。

重复灼烧 20min, 直至恒量。

国家技术监督局 1994-05-05 批准

1995-02-01 实施