

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24019—2012

印花羊绒针织品

Printing cashmere knitting goods

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会羊绒制品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 9)归口。

本标准起草单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、国家羊绒制品工程技术研究中心。

本标准主要起草人:杨桂芬、王友、田君、张云、安荷丽、屈秀兰。

印花羊绒针织品

1 范围

本标准规定了印花羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于印花后的精梳、粗梳、半精纺纯羊绒针织品和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335(所有部分) 服装号型

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第 1 部分:接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 73009 羊绒针织品

3 技术要求

3.1 安全性要求

印花羊绒针织品基本安全技术要求应符合 GB 18401 的规定。

3.2 分等规定

印花羊绒针织品的品等以件为单位,按内在质量和外观质量的检验结果中最低一项定等,分为优等品、一等品和二等品,低于二等品者为等外品。

3.3 内在质量的评等

3.3.1 内在质量的评等按物理指标和染色牢度的检验结果中最低一项定等。

3.3.2 物理指标按 FZ/T 73009 中的规定执行。

3.3.3 染色牢度按表 1 规定评等。

表 1 染色牢度指标要求

项 目		限度	优等品	一等品、二等品
耐光/级	>1/12 标准深度(深色)	≥	4	4
	≤1/12 标准深度(浅色)		3	3