

ICS 59.080.20  
W 12

FZ

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63001—2006  
代替 FZ/T 63001—1992

## 涤纶本色缝纫用纱线

Polyester grey yarns for sewing thread

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准是对 FZ/T 63001—1992《涤纶本色缝纫用纱线》的修订。本标准在技术要求等方面参照 2001 乌斯特统计值修订。本标准与 2001 乌斯特统计值的一致性程度为非等效,采用了其纯涤纶纱(环锭纺)中下列统计值作为本标准技术要求中相关技术指标修订的依据:

- a) 纱的百米重量变异系数;
- b) 纱的条干均匀度变异系数;
- c) 单纱断裂强度(cN/tex);
- d) 单纱断裂强力变异系数。

本标准与 FZ/T 63001—1992 比较有以下变化:

1. 要求部分修改了:
  - 百米重量变异系数指标;
  - 条干均匀度,包括黑板条干均匀度或条干均匀度变异系数指标;
  - 十万米纱疵技术指标;
  - 单纱断裂强力变异系数技术指标;
  - 分等规定。

2. 试验方法部分增加了纱的黑板条干均匀度试验采用标准样照编号。

3. 黑板条干均匀度检验方法改为“评级制”。

本标准技术标准水平优等品相当于国际先进水平,一等品接近国际一般水平。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:陆肇基、周芳、邵天乐。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——FZ/T 63001—1992。

# 涤纶本色缝纫用纱线

## 1 范围

本标准规定了涤纶本色缝纫用纱线(涤纶为棉型纤维)产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定供缝纫用环锭纺机制涤纶本色纱线的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法

GB/T 2543.2 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法

GB/T 3292 纺织品 纱条条干不匀试验方法 电容法

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 4743 纱线线密度的测定 绞纱法

GB/T 9996 棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法

FZ/T 01050 纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式

FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

FZ/T 10013.1 温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色纱线及染色加工线断裂强力的修正方法

## 3 分类

3.1 涤纶本色缝纫用纱线的线密度以1 000 m涤纶本色缝纫用纱线在公定回潮率时的重量(g)表示,单位为特克斯(tex)。

3.2 涤纶本色缝纫用纱线的原料代号为T。写法规定为:T100%。

3.3 涤纶本色缝纫用纱线的公定回潮率为0.4%。

3.4 涤纶本色缝纫用纱线的标准重量

3.4.1 100 m纱线在公定回潮率时的标准重量按式(1)计算:

$$m_g = \frac{\rho_l}{10} \quad (1)$$

式中:

$m_g$ ——100 m纱线在公定回潮率时的标准重量,单位为克每百米(g/100 m);

$\rho_l$ ——纱线的线密度,单位为特克斯(tex)。

3.4.2 100 m纱线的标准干燥重量按式(2)计算:

$$m_d = \frac{\rho_l}{10} \times \frac{100}{100 + W} \quad (2)$$

式中:

$m_d$ ——100 m纱线的标准干燥重量,单位为克每百米(g/100 m);

$\rho_l$ ——纱线的线密度,单位为特克斯(tex);

W——公定回潮率,%。

3.5 涤纶本色缝纫用纱线设计线密度应与其最后成品公称线密度相等。