

**MT**

# **中华人民共和国煤炭行业标准**

**MT/T 1—1996**

---

## **商品煤含矸率和限下率的测定方法**

**1996-12-30发布**

**1997-11-01实施**

**中华人民共和国煤炭工业部 发布**

## 前　　言

MT 1《商品煤含矸率和限下率煤样的采取及其测定方法》于1965年首次发布,1983年进行了第一次修订。

本次主要修改内容如下:

- a) 标准名称修改为《商品煤含矸率和限下率的测定方法》;
- b) 按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第1部分:标准编写的基本规定》修改了书写格式;
- c) 增加了必要的定义,同时删去了在运输工具顶部采样时,大于150 mm的煤块不采入条件下的含矸率和限下率计算公式。

本标准自发布日起,同时代替MT 1—87。

本标准由煤炭工业部科技教育司提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:煤炭科学研究院北京煤化学研究所、淮南矿务局。

本标准主要起草人:杨海龙、鲍世齐。

本标准委托煤炭科学研究院北京煤化学研究所负责解释。

# 中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 1—1996

## 商品煤含矸率和限下率的测定方法

代替 MT 1—83

### 1 范围

本标准规定了商品煤含矸率和限下率测定的定义、煤样采取、测定步骤和结果表述。

本标准适用于生产、销售和使用的各种原煤和块煤。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 475—1996 商品煤样采取方法

GB 477—87 煤炭筛分试验方法

### 3 定义

#### 3.1 矸石

采掘煤炭过程中从顶底板和煤层混入煤中的岩石。

#### 3.2 含矸率

煤中粒度大于 50 mm 的矸石质量百分数。

#### 3.3 限下率

筛上产品中粒度小于规定粒度下限部分的质量百分数。

### 4 方法提要

煤样用孔径为 50 mm 或孔径与产品粒级下限尺寸相同的筛子进行筛分,根据筛上物中矸石质量或筛下物质量,求出煤的含矸率或限下率。

### 5 工具

#### 5.1 采样工具:符合 GB 475 有关规定。

#### 5.2 筛子:符合 GB 477 有关规定。

#### 5.3 秤:最大称量为 500,100,50,20,5 和 1 kg,感量为最大称量的 1/1 000。

### 6 煤样采取

6.1 商品煤含矸率和限下率煤样按 GB 475 在煤流中或运输工具顶部煤中采取。采样单元、子样数、子样质量及子样分布等应符合该标准要求。

6.2 在运输工具顶部煤中采样时,粒度大于 150 mm 的煤块(包括矸石、黄铁矿,下同),无论其含量是否超过 5%,在采样点遇到时都应采入。

6.3 在煤堆上不采取含矸率和限下率煤样。