



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 363—2007
代替 GA 363—2001

警服材料 防滑腰里

Material for police uniform—Proof pant waist lining

2007-12-17 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替 GA 363—2001《警服材料 防滑腰里》。

本标准与 GA 363—2001 对比,主要修改内容如下:

- 涤棉细布颜色由浅黄色改为藏蓝色;
- 染色牢度指标进行了调整;
- 增加涤纶长丝线防滑带品种;
- 增加干热尺寸变化率的检测项目;
- 增加了产品安全性游离甲醛含量的要求;
- 增加了外观疵点评定。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心。

本标准主要起草人:张勤学、徐丽艳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 363—2001。

警服材料 防滑腰里

1 范围

本标准规定了警服用防滑腰里的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警服用防滑腰里的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(GB/T 2912.1—1998, eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(GB/T 3921.3—1997, eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995, eqv ISO 105/E04:1994)

GB/T 4668 机织物密度的测定(GB/T 4668—1995, neq ISO 7211-2:1984)

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱

GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线(neq JIS L2511:1980)

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO/FDIS 6330:2000)

GB/T 17031.1 纺织品 织物在低压下的干热效应 第1部分:织物的干热处理程序(GB/T 17031.1—1997, eqv ISO 9866-1:1991)

GB/T 17031.2 纺织品 织物在低压下的干热效应 第2部分:受干热的织物尺寸变化的测定(GB/T 17031.2—1997, eqv ISO 9866-1:1991)

GA 358—2007 警服材料 口袋布

FZ/T 64007—2000 机织树脂衬布

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999 塑料打包带

3 分类

产品按防滑材料分为涤纶线防滑腰里和乳胶丝防滑腰里两种,式样相同。

4 要求

4.1 颜色

防滑腰里颜色应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样(标样编号:JFB1-07-1、JFB1-07-2)。涤棉细布为藏蓝色,涤棉腰衬为半漂白色,防滑带为浅灰色,防滑线为本白色,提花“POLICE”字样为藏蓝色。各部件颜色与标样对比色差不低于3—4级。