



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 355—2007  
代替 GA 355—2001

---

## 警服材料 平剪绒

Material for police uniform—Acrylic plush

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替 GA 355—2001《警服材料 平剪绒》。

本标准与 GA 355—2001 相比,主要改变内容如下:

- 增加了对产品安全性的要求;
- 增加了弹子顶破强力的考核项目与试验方法;
- 取消了断裂强力的考核项目和试验方法;
- 取消了脱毛量的考核项目和试验方法;
- 提高了耐光色牢度、局部性疵点允许数考核指标;
- 修改绒毛高度、单位面积质量的考核指标;
- 将缩水率项目修改为水洗尺寸变化率。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部特种警用装备质量监督检验中心、河南长葛大成毛绒实业有限公司。

本标准主要起草人:吴爽、刘成杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 355—2001。

## 警服材料 平剪绒

### 1 范围

本标准规定了警服用平剪绒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。  
本标准适用于警服用平剪绒的生产、检验、验收与订购。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(eqv ISO 3801:1977)

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(ISO 3071:1980, MOD)

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 8878—2002 棉针织内衣(neq ASTM 4234:2001)

GB/T 8946 塑料编织袋(GB/T 8946—1998, neq JIS Z1533:1976)

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

FZ/T 01041—1995 绒毛织物绒毛长度和高度的测定

FZ/T 72002—2006 毛条喂入式针织人造毛皮

### 3 要求

#### 3.1 材料及规格

平剪绒的地纱为 167 dtex/48F 涤纶低弹丝;起绒纱为 28 公支超柔软晴纶。

#### 3.2 颜色

平剪绒的颜色为藏蓝色,应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样的规定(以下简称“标样”,标样编号:JFB1-09)。与标样对比,色差不低于 4 级。

#### 3.3 内在质量

内在质量包括实物质量、物理性能、染色牢度和安全性要求。

##### 3.3.1 实物质量

平剪绒光泽、手感应符合主管部门批准的标样。

##### 3.3.2 物理性能

物理性能见表 1。