



中华人民共和国国家标准

GB/T 13542.1—2009
代替 GB/T 13542—1992

电气绝缘用薄膜 第1部分：定义和一般要求

Film for electrical insulation—
Part 1: Definitions and general requirements

(IEC 60674-1:1980, Specification for plastic films for electrical purposes—
Part 1: Definitions and general requirements, MOD)

2009-06-10 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 13542《电气绝缘用薄膜》分为以下几个部分：

- 第1部分：定义和一般要求；
- 第2部分：试验方法；
- 第3部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜；
- 第4部分：聚酯薄膜；
-。

本部分为GB/T 13542的第1部分。

本部分修改采用IEC 60674-1:1980《电气用塑料薄膜 第1部分：定义和一般要求》(英文版)。

本部分与IEC 60674-1的主要技术差异如下：

- 1) 增加了“规范性引用文件”章；
- 2) 增加了“检验规则”章。

本部分代替GB/T 13542—1992《电气用塑料薄膜一般要求》。

本部分与GB/T 13542—1992相比主要差异如下：

- 1) 将“引用标准”改为“规范性引用文件”；
- 2) 定义3.1.1中“偏斜”改为“偏移/弧形”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC 51)归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所、东材科技股份有限公司。

本部分主要起草人：王先锋、赵平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13542—1992。

电气绝缘用薄膜

第1部分: 定义和一般要求

1 范围

GB/T 13542 的本部分规定了电气绝缘用薄膜的定义、一般要求、尺寸、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于电气绝缘用薄膜。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 13542 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分, 然而, 鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本部分。

GB/T 13542. 2—2009 电气绝缘用薄膜 第2部分: 试验方法(IEC 60674-2:1988, MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

卷绕性 windability

薄膜的卷绕性用于评定成卷薄膜的变形情况, 可由偏移/弧形和凹陷两方面衡量。

3.1.1

偏移/弧形 bias-camber

当薄膜平整地打开时, 其边缘不呈直线(偏移或弧形)。

3.1.2

凹陷 sag

当一段薄膜由两个呈水平位置的平行辊支撑并承受一定张力的情况下, 其中有部分薄膜会低于总的水平面。

3.2

脱筒 telescoping

薄膜卷由于卷绕不紧密, 薄膜卷中的一部分对于其他部分发生的轴向移动称为脱筒。

4 一般要求

4.1 外观

薄膜成卷供应, 薄膜表面应平整光洁, 不应有折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔和外来杂质等缺陷。

4.2 膜卷

膜卷的外径由供需双方协商, 膜卷应基本为圆柱形。薄膜应紧密卷绕在管芯上, 以防在运输和以后正常使用时出现脱筒。

膜卷应容易开卷, 不应有不利于开卷和应用的厚边。除非在产品标准中另有规定, 否则, 膜卷的端面应平整且垂直于管芯; 端面上任何一处不应超出其主平面±2 mm。